

Espuma con boquilla CF-I 50 ECO GV

APLICACIONES

- Juntas y aislamiento de puertas y ventanas
- Aislamiento térmico y acústico

VENTAJAS

- Alta durabilidad y resistente a la pudrición
- Válvula sólida: reduce la pérdida de gas propelente
- Caducidad de 12 meses

Información técnica

Rendimiento de la espuma (máximo)	34 L
Tiempo de curado (a 23 °C / 50 % h.r.) (entrada)	10 min
Tiempo aprox. de corte (a 23 °C / 50 % H. R.)	25 min
Conductividad térmica (valor λ aprox.)	0.04 W/mK
Resistencia a cortante	0.04 N/mm ²
Resistencia a tracción aprox.	0.05 N/mm ²
Absorción de agua (aprox.)	1 % por volumen
Base química	Poliuretano
Caducidad¹⁾	15 Months
Color	Manila
Contenido por recipiente/cartucho	750 ml
Densidad aprox.	28 kg/m ³

¹⁾ a 77 °F/25 °C y 50 % de humedad relativa; desde la fecha de fabricación



Referencia de Pedido

Número de ítem

CF-I 50 ECO GV

234460